

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### SM4006-00..

Тип материала	акрилово-полиуретановый прозрачный поверхностный лкм
Область применения	на светлые породы
Характеристика	нежелтеющий - укрывистость: хорошая - долгая жизнеспособность - гладкость на ощупь: очень хорошая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Связующее

#### Пигмент, наполнитель

Растворитель сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды

Вязкость 28-34 s Ford Cup 4 at 20°C

Плотность 0,92 (± 0,03) kg/l

Глянец vedi listino/see price list Gardner 60°

Точка вспышки Метод: закрытый тигель

Сухой остаток 23 (± 1) % весовых

Срок хранения 12 мес. При 30°C max

Рабочая температура ЛКМ, изделие, воздух

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

распыление, низкое давление, распыление, высокое давление, лаконолив

	распыление, низкое давление		распыление, высокое давление		лаконолив		% весовых	% объемных
	% весовых	% объемных	% весовых	% объемных	% весовых	% объемных		
Отвердитель								
Фотоинициатор								
Катализатор	SV4310 *	20	20		20	20		20
Ускоритель								
Добавка								
Разбавитель	TT4230	20-30		30-40		-----		
Инициатор								
Жизнеспособность	> 24 h		> 24 h		15-20 h			
Вязкость смеси	14-16 s		13-15 s		18-30 s			

### ВРЕМЯ СУШКИ

	(20°C)	(50°C)		г/м <sup>2</sup>
Сухой для штабелирования	5-6 h	80-90 min		100-140

### Внимание:

Альтернативный отвердитель (та же пропорция): SV4331

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 11/2010

Shenwin-Williams Italy Coatings Srl | via Voltorno 96 | 41032 Cavezzo (Modena) | Italia  
 Cap. Soc. Euro 3.800.000 i.v. | c.c.i.a.a. R.E.A. Modena 258580 | Codice Fiscale e Reg. Imprese di Modena 09986280155 | Partita IVA IT 02003180367  
 tel. +39 0535 615611 | telefax +39 0535 49055 | italy.coatings@shenwin.com | www.beckeracroma.com/it  
 Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di The Shenwin-Williams Company, USA