

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TM4040-00..

Тип материала	полиуретановый прозрачный поверхностный лкм
Область применения	столов, дверей шкафов, панелей
Характеристика	быстросохнущий - укрывистость: хорошая - желтеющий - твердость поверхности (можно полировать): очень хорошая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее		
Пигмент, наполнитель		
Растворитель		
Вязкость	45 - 55	s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность	0,95 (± 0,03)	kg/l
Глянец	vedi listino/see price list	Gardner 60°
Точка вспышки	Метод: закрытый тигель	
Сухой остаток	36 (± 1)	% весовых
Срок хранения	12 мес. При	30°C max
Рабочая температура		ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

распыление, низкое давление, распыление, высокое давление, лаконолив

	распыление, низкое давление		распыление, высокое давление		лаконолив	
	% весовых	% объемных	% весовых	% объемных	% весовых	% объемных
Отвердитель						
Фотоинициатор						
Катализатор	TV4271	50	50	50	50	50
Ускоритель						
Добавка						
Разбавитель	TT4250	40-50	50-60	TT4310	10-15	
Инициатор						
Жизнеспособность	12-15 h		12-15 h		4-5 h	
Вязкость смеси	14-16 s		13-15 s		20-35 s	

ВРЕМЯ СУШКИ

	(20°C)	(50°C)	г/м²
Сухой для штабелирования	3-4 h	50-60 min	100-140

Внимание:

Альтернативный отвердитель TV4210 (медленнее сушка, дольше жизнеспособность) та же пропорция.

Материал может также наноситься лаконоливом на УФ-силер ('в линии') для закрытопористой отделки.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 04/2002

Shenwin-Williams Italy Coatings Srl | via Voltorno 96 | 41032 Cavezzo (Modena) | Italia
 Cap. Soc. Euro 3.800.000 i.v. | s.c.i.a.s. R.E.A. Modena 258580 | Codice Fiscale e Reg. Imprese di Modena 09986280155 | Partita IVA IT 02003180367
 tel. +39 0535 615611 | telefax +39 0535 49055 | italy.coatings@shenwin.com | www.beckeracroma.com/it
 Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di The Shenwin-Williams Company, USA