

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### TM4059-00..

<b>Тип материала</b>	полиуретановый прозрачный поверхностный лкм
<b>Область применения</b>	мебели, дверей шкафов, стульев, дверей
<b>Характеристика</b>	укрывистость: очень хорошая - легко наносится на вертикальные поверхности

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Связующее

**Пигмент, наполнитель**

**Растворитель**

<b>Вязкость</b>	48-56	s Ford Cup 4 at 20°C
<b>Плотность</b>	0,99 (± 0,03)	kg/l
<b>Глянец</b>	vedi listino/see price list	Gardner 60°
<b>Точка вспышки</b>	<21°C	Метод: закрытый тигель
<b>Сухой остаток</b>	45 (± 2)	% весовых
<b>Срок хранения</b>	12 мес. При	30°C max
<b>Рабочая температура</b>		ЛКМ, изделие, воздух

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

распыление, низкое давление, распыление, высокое давление

**распыление, низкое давление**

**распыление, высокое давление**

		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных		% весовых	% объемных
<b>Отвердитель</b>									
<b>Фотоинициатор</b>									
<b>Катализатор</b>	TV4114	50	50	TV4114	50	50			
<b>Ускоритель</b>									
<b>Добавка</b>									
<b>Разбавитель</b>	TT4230	25-35		TT4230	30-40				
<b>Инициатор</b>									
<b>Жизнеспособность</b>	6-8 h				6-8 h				
<b>Вязкость смеси</b>	14-16s				13-15 s				

### ВРЕМЯ СУШКИ

	(20°C)	(50°C)		г/м²
<b>Сухой для штабелирования</b>	5-6 h	70-90min		120-140

### Внимание:

Альтернативный отвердитель (та же пропорция):

TV4110

(быстрее сушка)

TV4271

(менее желтеющий)

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2001

Shewin-Williams Italy Coatings Srl | via Voltorno 96 | 41032 Cavezzo (Modena) | Italia  
 Cap. Soc. Euro 3.800.000 i.v. | c.c.i.a.a. R.E.A. Modena 258580 | Codice Fiscale e Reg. Imprese di Modena 09986280155 | Partita IVA IT 02003180367  
 tel. +39 0535 615611 | telefax +39 0535 49055 | italy.coatings@shewin.com | www.beckeracroma.com/it  
 Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di The Shewin-Williams Company, USA